

**Druppelhars**

# **EpoxyLite 235G**

## **Productomschrijving**

- 2 componenten Epoxy Druppelhars.

## **Toepassing**

- Comp. A en B worden gemengd, vervolgens worden de voorverwarmde spoelen geïmpregneerd met de mix. Ook kan de EpoxyLite 235G voor plaatselijke Impregneringen dienen (reparatie aan spoel / machine).

## **Eigenschappen**

- Warmteklasse : H (180°C)
- Mixverhouding : 5 : 1 A : B gewichtsdelen  
: 4 : 1: 1 A : B volumedelen
- Viscositeit @ 25°C : 1100 Mpas
- Soortelijk gewicht : 1.11
- Dielektrische constante @ 1000 Hz. : 4.0 (BS2782)
- Electric Strength kV/cm : 270 (IEC243-1)
- Verwerkbaar mix (500 gram) : 30 – 45 minuten bij kamertemperatuur.
- Goede elektrische en mechanische eigenschappen.

## **Droogtijden**

- Gel-time 20°C. 35 minuten.
- Volledig droog 60°C. 30 minuten.

## **Opmaak**

- Verpakking 500 gram Link packs.  
0.5, 1, 5, 25 kilo Blikken kits.

## **Levertijd**

- Doorgaans voorraad magazijn.

Datum opmaak : 1-04-04

Blad 1/1  
Bladzijde 10.80.01